

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 320 ZINC-FILL 2K

арт.: 320.07.0000.1, 320.04.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Прекрасный антикоррозийный и адгезионный наполнитель относящийся к 2К-акриловой системе. Подходит для всех видов металла, благодаря высокому содержанию цинка обладает хорошими антикоррозийными свойствами. Быстро сохнет, для достижения идеальной поверхности может обрабатываться. Подлежит последующему покрытию полиэфирными шпатлевками и 2К наполнителями.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 50-60 мкм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 75 мин. при +23°C. Минимальная температура нанесения +15°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

Грунт - 100 Отв-ль - 25	сар 4/ 23°C DIN 53211 25 сек	1.3-1.4 мм 3-4 бар 2х=35-40 мм	HVLP 1.2-1.3 мм 2 бар	10 мин/23°C	30-60 мин/23°C 10 мин/60°C 20-40 мкм	3-5 мин	P1000

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,1кг/л (20°C)
Точка возгорания	>25°C
Содержание сухого остатка	45%
Расход материала	15м²/1л/20 мкм
Время обработки	Около 1 часа в зависимости от температуры
Цвет	серый, красно-коричневый
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)