

ШПАТЛЕВКА BODY 209 UNILITE

арт.: 209.01.0000.0, 209.01.0000.1, 209.03.0000.0, 209.03.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Облегченная полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Благодаря специальному наполнителю удельный вес шпатлевки ниже, усадка меньше и применение проще. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка BODY 209 UNILITE пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Применяется в качестве наполняющей шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- хромированная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцел-люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слой толщиной не более 1 - 2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать обезжирить время нанесения 3-5 мин/20°C наносить шпателем 20-30 мин/23°C 5-8 мин P80-P180

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,25кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 34°C
Содержание сухого остатка	84%
Шлифовка	Через 20-30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P180
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	белый, светло-бежевый
Упаковка	0.5л, 1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)