

## ШПАТЛЕВКА BODY PRO F213 UNIPLUS

арт.: 213.03.0000.2

### ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка BODYPRO F213 UNIPLUS пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.).

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцел-люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 1 - 2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

**Внимание:** Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать    обезжирить    время нанесения 4 мин/20°C    наносить шпателем    20-30 мин/23°C    5-8 мин    P80-P120

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20-30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P120
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	светло-бежевый
Упаковка	2кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)