

ШПАТЛЕВКА BODY PRO F216 SOFTPLUS

арт.: 216.03.0005.0, 216.03.0000.1, 216.03.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY PRO 216 SOFTPLUS пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она должна применяться в качестве наполняющей шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- дерево
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцел-люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слой толщиной не более 2 - 3-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать обезжирить время нанесения 4 мин/20°C наносить шпателем 20-30 мин/23°C 5-8 мин P80-P120

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,8кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20-30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P120
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	бежевый
Упаковка	0.25кг, 1кг, 2кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)