

ШПАТЛЕВКА BODY 225 UNI-FINE

арт.: 225.07.0000.0, 225.07.0000.2

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY 225 UNI-FINE пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, обладает высокой прочностью, эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- хромированная сталь
- стекловолоконные и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К - наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцел-люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слой толщиной не более 1 мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать обезжирить время нанесения 3-5 мин/20°C наносить шпателем 20-30 мин/23°C 5-8 мин P150-P400

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,84кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 20-30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P150-P400
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	белый
Упаковка	0.38кг, 1.5кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)