



# BODY GLAZE P 218 ПОЛИЭФИРНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Технический паспорт No 527

Соответствует требованиям по VOC

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка

Превосходные наполняющие свойства

Легко шлифуется

Превосходные механические свойства

Легко наносится

Поверхность без пор

Превосходная адгезия ко всем видам металла

## Общее описание



Смешать 100 частей Body P 218 GLAZE Polyester Filler с 2-3 частями Body Hardener



Воздушная сушка 20-30 мин. / 23°C



ИК-сушка 5-8 мин. расстояние: 60-70 см

## Поверхности для применения

Старое отшлифованное лакокрасочное покрытие

Не глянцевые металлические поверхности

Гальванизированные поверхности

## Подготовка поверхности



Очистить поверхность с помощью мягкой салфетки и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST

Протереть салфеткой насухо, а затем обдуть поверхность до полного высыхания



Наносить в хорошо проветриваемом помещении с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты

**Применение:** После смешивания с отвердителем, нанести с помощью шпателя на металлическую, деревянную или стеклопластиковую поверхность.



Смешать 100:3 с BODY HARDENER  
Время жизни готовой смеси: 4 мин. / 23°C



Акриловые грунты HB BODY

Точка вспышки: 31°C / 88°F

Удельный вес: 1.25 г/см<sup>3</sup>

Сухой остаток (без разбавителя): 80% по весу

## Примечания:

- Использовать только с BODY Hardener. Перемешать тщательно. Не добавлять более 3% отвердителя, во избежание окрашивания финишного покрытия.

- Не наносить на Etch Primer, 1K грунт, термопластичные (TPA) и вязкоэластичные материалы.

- Не применять при температуре ниже +5°C.

- Также можно применять в странах, не использующих законодательного ограничения по VOC.

- При температурах выше 80 - 100°C уменьшить количество отвердителя на 50% во избежание отслаивания.

- Рекомендуется шлифование без увлажнения.

- После шлифования с увлажнением тщательно просушите поверхность в окрасочной камере.



Время нанесения шпателем до начала отверждения: 4 мин.



Хранить в прохладном месте

Сухой остаток (без разбавителя): 80% по весу



Воздушная сушка 20-30 мин. / 23°C



Всегда используйте средства индивидуальной защиты

## VOC (2004/42/EC)

Этот продукт является специальным отделочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимальное содержание VOC в этой категории - 250 г/л. Содержание VOC в готовом к применению продукте - 230 г/л. 2004/42/II(b)(250)230

Теоретическая укрывистость:

-



ИК-сушка 5 - 8 мин. Расстояние до лампы: < 70 см



Следуйте указанным в настоящем Техническом паспорте инструкциям



P 180 - P 400 машинное шлифование "по сухому"



P 180 - P 800 шлифование вручную с водой

## Очистка инструмента:

После использования очистить с помощью Body 767 EXTRA NITRO THINNER

## Хранение:

- Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения.

Хранить в прохладном месте (+5°C - +25°C) и использовать в течение 12 мес. для достижения наилучшего результата.

Гарантированный срок хранения 18 мес. в заводской запечатанной упаковке.

Отвердитель содержит органический пероксид и является окислителем. При попадании на кожу, немедленно вытереть и смыть водой с мылом. При попадании в глаза, обильно промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 5/2017, Декабрь 2017