



# BODY 960 WASH PRIMER

Технический паспорт No 111

Соответствует требованиям по VOC

Для нанесения на гальванизированные поверхности, сталь, нержавеющую сталь, алюминий

Превосходная защита металла

Легок в применении

## Общее описание



Смешать 1 : 1 с активатором HB BODY ACTIVATOR

Высыхание – 30 минут при 23°C (73°F)

## Поверхности для применения

Алюминий

Сталь

Нержавеющая сталь

Гальванизированные поверхности

## Подготовка поверхности



Обезжирить поверхность с помощью мягкой салфетки и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST.

Обдуть поверхность до полного высыхания



Наносить в хорошо проветриваемом помещении с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты

## Применение: 2К грунт кислотного отверждения

1 слой »» Наносить тонким слоем только на отшлифованную поверхность



смешать 1:1 с BODY 960 ACTIVATOR  
время жизни готовой смеси: >6 час. при 23°C (73°F)



Время высыхания - 30 мин. / 23°C

Точка вспышки: 13°C / 55°F



Не требует разбавления  
Готовая смесь: 18-22 сек. - Cup 4 при 23°C - DIN 53211



Всегда используйте средства индивидуальной защиты

Удельный вес: 0.95 г/см<sup>3</sup>

Сухой остаток (без разбавителя): 38% по весу

VOC (2001/42/EC)  
Этот продукт является специальным лакокрасочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимально допустимое содержание VOC в этой категории - 780 г/л. Содержание VOC в готовом для применения продукте - 720 г/л.  
2004/42/ИВ(с)(780)720

Расчетная укрывистость: 7-8 м<sup>2</sup> / л при толщине сухой пленки 10 мкм



Следуйте указанным в настоящем Техническом паспорте инструкциям по применению



Обычный краскопульт 1.4мм  
входное давление 4-5 бар  
1 слой = 5-10 мкм



2К грунты HB BODY  
2К эмали HB BODY  
1К эмали HB BODY  
Basecoat  
2К лаки HB BODY



30 мин / 23°C  
выдержка перед нанесением последующих покрытий

**\*\* Предупреждение : Не наносить поверх BODY 960 WASH PRIMER моноотверждаемые полиэфирные материалы (т.е. полиэфирные шпатлевки)**

Очистка инструмента:  
После использования очистить с помощью Body 740 ACRYL NORMAL

## Примечания:

- Предварительно прогреть окрасочную камеру до необходимой температуры
- Применять только с рекомендованными отвердителями и разбавителями
- Можно использовать также и в странах, не применяющих законодательного ограничения по VOC.
- Не применять при температурах ниже 15°C.

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 1/2013, Октября 2013